

Sous-couche d'Accrochage

Сцепляющая грунтовка

Делает однородными малопористые и непористые основы, регулирует абсорбацию



Технический лист N°919



НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Для вертикальных поверхностей и потолков. Для всех жилых помещений.

Основы : Для всех используемых основ в здании. Для металлической поверхности предварительно нанести слой подходящей антикоррозийной грунтовки.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Сцепляющая грунтовка позволяет получить хорошую укрывистость, гомогенизирует пористость основы, регулирует впитываемость, изолирует табачный дым и большинство танинов (провести предварительный тест). Очень хорошая устойчивость к щелочности и микропористости.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

в соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, очищенной от пыли. Не применять на пористых, пыльных или известковых поверхностях. Не применять на новых или обновленных гальванизированных поверхностях.

ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится валиком Микростар 10мм или щеткой.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Малопористые основы, старая краска	Слегка отшлифовать и удалить пыль. При необходимости помыть. Обезжирить металлическую поверхность.
Новая или пористая	Загрунтовать Универсальной грунтовкой

НАНЕСЕНИЕ

Нанести один слой, разведенный водой на 5-10%, валиком или щеткой. Не разводить при использовании на невпитывающих основах.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вид	Матовая
	Расход	10 - 12 м ² /л в зависимости от пористости поверхности.
	Нанесение след.слоя	Ок. 45ч (в завис. от температуры и влажности воздуха). Сухая на ощупь через 30мин. При холодной и влажной погоде время высыхания увеличивается.
	Сухое вещество	60% по весу, 43% по объему
	Чистка инструмента	Помыть водой.
	Плотность	1,39
	Упаковка	Металлические банки по 0,5л, 1 л, 2,5л et 10л.
	Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от замораживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Наносить при температуре от +5°C до +30°C.
	Не использовать при относительной влажности более 75%.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КЛАССИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации)	Семейство I – Класс 7b2
	Летучие органические соединения	ПДК, установленная Евросоюзом для данного вида продукции (кат. A/g): 30г/л в 2010 г. Этот продукт содержит макс.3г/л ЛОС при нанесении.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.	

*Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от A+ (очень слабое выделение) до C (сильное выделение).

Сцепляющая грунтовка

FT N° 919 Edition 12 avril 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

