



# Satin Essentiel

Износостойкая краска для стен, винил-акриловая



Технический лист N°963



легкий сатиновый блеск



## НАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЬЕР

Для стен и других вертикальных поверхностей. Для жилых помещений.

**Основы :** Для любых подготовленных поверхностей.

## ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА:

Краска винил-акриловая, с очень хорошей укрывистостью, без запаха, быстро сохнет, не липкая. Устойчивость к влажной чистке - класс стойкости 1\*: отлично моющаяся.

## ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

в соответствии с Единым техническим документом № 59-1

Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, очищенной от пыли, однородной.

## ИНСТРУМЕНТ

Краска наносится специальной акриловой щеткой, валиком Микростар 10мм, а также при помощи краскопульты.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ПОДГОТОВКА
<i>Гипсокартон, старая краска... (мало пористые поверхности).</i>	Слегка отшлифовать и очистить от пыли. При необходимости помыть. Нанести спецляющую грунтовку.
<i>Кирпич, гипсовая штукатурка... (пористые, покрытые известью поверхности).</i>	Очистить от пыли, нанести Универсальную грунтовку. Не исключает нанесение тонированной сцепляющей грунтовки, при необходимости.

## НАНЕСЕНИЕ

После полного высыхания слоя грунтовки нансти 2 слоя краски SATIN ESSENTIEL щеткой или валиком, предварительно развести краску водой максимум на 5%.

При использовании краскопульты может потребоваться разведение краски водой на 10-15%. (сначала сделать тестовые выкрасы на куске картона или на мало заметном участке стены, чтобы проверить достаточность разведения).

Совет: мы рекомендуем протестировать степень разведения на небольшой поверхности, чтобы определить оптимальную дозировку (краска должна легко скользить по поверхности, не "растягиваться" с трудом).

Оптимальная консистенция краски делает нанесение более ровным и комфортным.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Вид</b>	легкий сатиновый блеск
<b>Степень блеска</b>	4 - 6 UV под углом 60° и 20 - 30 под углом 85°
<b>Расход</b>	14 - 16 м <sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от степени разведения и инструмента.
<b>Высыхание</b>	30 мин (сухая на ощупь)
<b>Нанесение след.слоя</b>	около 4-6 ч. (в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении).
<b>Сухое вещество</b>	56% по весу (+/- 2%) , 42% по объему (+/- 2%)
<b>Чистка инструмента</b>	теплой мыльной водой
<b>Плотность</b>	1,38 (+/- 0,05)
<b>Упаковка</b>	металлические банки 1л- 2.5л - 5л – 10л
<b>Хранение</b>	1 год в в оригинальной невскрытой упаковке. Не замораживать, не перегревать. Вскрытую упаковку герметично закрыть, использовать в течение 6 месяцев.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проводить работы при температуре от +8°C до +35°C. Не наносить краску при относительной влажности более 70%. Температура поверхности должна быть в пределах от +8°C до +30°C.

## РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Классификация AFNOR</b>	Famille I – Classe 7b2 / 7a2
<b>Летучие органические соединения</b>	ПДК, установленная ЕС на этот продукт: ( cat A/a) : 30г/л на 2010 г. Продукт содержит максимум 30г/л ЛОС при применении.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	см.паспорт безопасности продукта (FDS), соответствует нормам действующего законодательства.

\* по нормам ISO 11998 и EN 13300, краска устойчива к чистке при помощи мягкой губки и неагрессивного моющего средства.  
Внимание: есть риск лощения поверхности, особенно на темных цветах.

## Satin Essentiel

FT N° 963 Edition 23 janvier 2019. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)

2/2

# RESSOURCE